



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia
Laboratórium
A NAT által NAT-1-1160/2011 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.



1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3013
Fax: (1) 216 1574
E-mail: etbi@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

**E2012-ETBI-024383. számú
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Aktaszám:	A2012-ETBI-021172
Megrendelő partner:	Vízisztító-Szervíz Kft.
Hivatkozási szám:	-
Mintavevő személy:	Kánnár Péter
A mintavétel időpontja:	2012.06.26
Megjegyzés:	

A minta azonosítója:	M2012-ETBI-021172/01
A minta neve:	Hidrogénes víz kancsó + tető
A minta jelzése:	
A mintavétel helye:	Vízisztító-Szervíz Kft. 2023 Dunabogdány, Hegyalja utca 5
A minta tulajdonosa:	Vízisztító-Szervíz Kft.
A minta átvételének időpontja:	2012.06.21
A minta csomagolása:	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -
Megjegyzés:	Víziszta kancsó + meggyipiros tető (Daido Aquatec Co., Ltd. / Vízisztító -Szervíz Kft.) Alapanyag: ECOSEN T120 copolyester gyanta (SK Chemicals Korea) Felhasználási terület: Ivóvíz tárolás

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Összkioldódás	3,7 mg/dm ² (±20 rel.%) Desztillált víz; 10 nap, 40°C (kancsó) 2,1 mg/dm ² (±20 rel.%) Desztillált víz; 10 nap, 40°C (tető)	MSZ EN 1186-9:2002

Összkioldódási határérték műanyagra (a Bizottság 10/2011/EK rendelete szerint): 10 mg/dm²

Megjegyzés:

*Nem akkreditált módszer.

A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat titkosan kezeltük.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött (vett) mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvről részmosolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.

Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámái biztosítják.

Budapest, 2012. július 20.



Domány Gábor
Domány Gábor
laboratóriumvezető